

VEGAFOND

Micro-gobetis granité



Description

VEGAFOND, à base de liant polymère et de charges minérales inertes, permet de réguler la porosité des supports lisses et peu absorbants avant application d'un enduit minéral.

Les produits

- ▶ Permet l'accrochage de mortiers et enduits sur supports lisses
- ▶ Séchage rapide, application de la finition le jour même



- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **Nos produits micro enduit : LEGACALCE.**
- ▶ **Nos MORTIERS D'ANTAN de la gamme EDIPIERRE et nos ENDUITS MONOCOUCHEs de la gamme St Cal.**

VEGAFOND

Micro-gobetis granité



Consommation →

Environ 350g/m². 1 seau = environ 70 m².

Préparation des supports →

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, non gras, exempts de mousses et de toute souillure et laitance, préparés conformément au DTU 26.1 et à la fiche technique de l'enduit qui sera en recouvrement. Les bétons seront âgés d'au moins 28 jours.



Supports admissibles : appliquer sur bétons, enduits et mortiers lisses, bétons, enduits, mortiers et pierres non absorbantes.



Supports exclus : ne pas appliquer sur pierres froides (marbre...), sur peintures type glycéro, sur supports hydrofugés, très poreux ou très absorbants. Ne convient pas pour les surfaces immergées.

Mise en œuvre →



- ▶ Mélanger de façon homogène 2 volumes de **VEGAFOND** avec 1 volume d'eau au malaxeur lent. Pendant l'application du produit, réhomogénéiser le mélange régulièrement. Appliquer le produit à l'aide d'une brosse ou au rouleau sur la surface à traiter. Temps de séchage : de 1 à 12 h selon les conditions atmosphériques. Recouvrir **VEGAFOND** dans un délai de 48 h, sinon réaliser une nouvelle application de **VEGAFOND**.
- ▶ Appliquer l'enduit lorsque **VEGAFOND** est encore légèrement poisseux ou sec au toucher.
- ▶ **Attention** : la réalisation de finitions talochées est proscrite. Il est impératif de réaliser un gobetis d'accrochage à l'aide d'un mortier adjuvanté de **VEGA LATEX** pour ce type de finition.
- ▶ Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

VEGAFOND**Micro-gobetis
granité**

Conditions d'application : température d'utilisation entre 5 °C et 30 °C. Humidité relative < 75 %. Ne pas appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur support non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou si risque de gel dans les 24 h. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil. Ne pas appliquer pour des finitions talochées.



Conditionnement : 20 kg



Conservation : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Sécurité : produit non classé dangereux. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter [la Fiche Données Sécurité](#).



Garantie : RC Fabricant



Caractéristiques :

Composition >	▶ Liant polymère en dispersion aqueuse	▶ Pâte jaune orangée
	▶ Charges	▶ pH : 8
	▶ Additifs	

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.