
LEGALITHE

Fiche Technique

Mortier traditionnel plâtre et chaux





Les (+) produits

- ▶ Idéal pour les façades parisiennes
- ► Finition rustique : **LEGALITHE R**
- ► Finition soignée : **LEGALITHE E**





- Produits VEGA associés
- **▶ LEGASTYL, EDICOLOR et LEGACALCE A.**



Mortier traditionnel plâtre et chaux



Consommation —

2 kg/m²/mm.

Préparation des supports

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, exempts de mousses, de lichens et toutes salissures pouvant nuire à la bonne adhérence du produit.

Les parties friables non adhérentes seront éliminées.

Dégarnir les joints de pierre sur 2 à 3 cm de profondeur.

Les supports peints seront décapés.

Remplacer les éléments de maçonnerie manquants par des matériaux de même nature en les scellant avec la **LEGALITHE R**.

Dans le cas de supports hétérogènes, fixer un grillage galvanisé de maille carrée (19x19 fils de 1,05 mm), en recouvrement de 15 cm à chaque jonction. En présence d'éléments en bois, interposer un feutre bitumé ou un papier anglais avant la pose du grillage.

Il pourra également être mis en œuvre un métal déployé nervuré revêtu type NERGALTO NGSE sur les pans de bois pour les désolidariser de l'enduit.



LEGALITHE

Mortier traditionnel plâtre et chaux





Supports admissibles: appliquer manuellement pour la rénovation des maçonneries enduites et hourdées au plâtre gros (conforme à la norme NF DTU 26-1, P1-1 chapitre 13). Appliquer également sur moellons, pierres, briques enduites ou hourdées au plâtre..., ou recouvertes d'un ancien enduit à base de plâtre, plâtre & chaux (cf. norme NF DTU 26-1).



Supports exclus: ne pas appliquer sur supports peints ou hydrofugés sans préparation, sur béton, sur maçonneries neuves de parpaing, sur béton cellulaire, sur sous-enduit à base de ciment, liant hydraulique contenant des aluminates, sur des façades exposées, non protégées et en soubassement. Ne convient pas pour les surfaces immergées et horizontales. Ne pas adjuvanter ni hydrofuger.

Mise en œuvre







- ▶ Mélanger **LEGALITHE** à l'eau claire à raison de 4 L à 5 L par sac de 25 kg, jusqu'à obtention d'un mélange homogène, avec un malaxeur électrique. L'application se fait exclusivement manuellement.
- ▶ Réaliser une première passe gâchée fluide sur une épaisseur d'environ 10 mm et la dresser. Appliquer ensuite par passes successives de 2 cm qui devront être recoupées à la Berthelée pour favoriser l'accroche de la suivante (épaisseur moyenne 3 à 5 cm).
- ▶ Selon l'aspect recherché, gratter avec un gratton à dents courtes. Finir à la Berthelée.
- ▶ Pour une finition "grains fins", appliquer la dernière passe avec **LEGALITHE E** en finition.
- ► Il sera possible de recouvrir **LEGALITHE** avec le badigeon de chaux **LEGASTYL**, une patine **EDICOLOR** ou un micro enduit **LEGACALCE A**.
- Les tranches des enduits seront protégées avec des bandeaux recouverts d'un habillage en zinc à chaque niveau de plancher conformément au DTU 26-1.
- Pour plus d'informations, consulter le Document Technique de Mise en Œuvre **LEGALITHE**.
- Finition talochée interdite.
- Ne pas rebattre le mélange.
- ▶ Nettoyer les outils à l'eau après application.



LEGALITHE

Mortier traditionnel plâtre et chaux





Conditions d'application : température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C. Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou si risque de gel dans les 24 h. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



Conditionnement: 25 kg



Conservation: 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur les sacs, dans son emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



Sécurité : contient de l'hydroxyde de calcium. Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur le haut du sac. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



Garantie: RC Fabricant



Caractéristiques:

Chaux aérienne Composition >

Plâtre gros

- Sables calcaires et siliceux
- Pigments naturels éventuels



Performances : classement au feu : Al. Granulométrie : LEGALITHE R : 0 à 1,5 mm. **LEGALITHE E**: 0 à 0,4 mm. Ouvrabilité à 20 °C = 30 min. Sans COV, classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

