

RAGREROC**Mortier de ragréage pour béton****Description**

RAGREROC ragrée les murs et les plafonds. Il permet de reboucher les trous de bullage des bétons banchés et des mortiers.

**Les + produits**

- ▶ Bonne adhérence aux supports
- ▶ Peu sensible aux variations de température



- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **VEGAROC MB05 & VEGA MS02.**

RAGREROC

Mortier de ragréage pour béton



Consommation →

Environ 1,9 kg/m²/mm.

Préparation des supports →

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, non gras et humidifiés. Les parties friables non adhérentes seront éliminées par piquetage pour obtenir un support sain avec des arêtes franches. Armatures métalliques : bien les dégager, éliminer la rouille par broissage ou sablage, dépoussiérer, puis appliquer le passivant **VEGA MS02**. Appliquer **VEGAROC MB05** après séchage du passivant.



Supports admissibles : utiliser sur murs intérieurs et extérieurs, plafonds, sous-face de balcons, béton banché, préfabriqué, enduits, mortiers...



Supports exclus : ne pas appliquer sur supports peints ou hydrofugés sans préparation, sur du bois, sur supports tendres, sur du béton cellulaire, sur supports à base de plâtre. Ne convient pas sur les surfaces immergées. N'est pas destiné à être appliqué au sol.

Mise en œuvre →



- ▶ Mélanger **RAGREROC** avec 4,5 L à 5,5 L par sac de 25 kg à la truelle, dans une bétonnière ou à la perceuse, jusqu'à obtention d'un mélange homogène pendant 2 minutes.
- ▶ Appliquer **RAGREROC** en serrant fortement à la truelle, à la lisseuse.
- ▶ Finir éventuellement, en talochant la surface à la taloche polystyrène lorsque le mortier commence à durcir.
- ▶ Pour des épaisseurs de 0 à 10 mm : **RAGREROC GF** grains fins.
- ▶ Pour des épaisseurs de 5 à 20 mm : **RAGREROC GG** gros grains.

RAGREROC

Mortier de ragréage pour béton



Conditions d'application : température d'utilisation : entre 5°C et 30°C. Ne pas appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur support peint, gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



Conditionnement : 25 kg



Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur les sacs, dans son emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



Sécurité : le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur le haut du sac. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



Garantie : RC Fabricant



Caractéristiques :

Composition >

- ▶ Agrégats calcaires et siliceux
- ▶ Additifs spécifiques
- ▶ Liants hydrauliques



Performances : aspect : poudre grise. Granulo **RAGREROC GF** grains fins : 0/0,4 mm. Granulo **RAGREROC GG** gros grains : 0/1,5 mm.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.