

AQUACALCE

Peinture à la chaux naturelle



Description

AQUACALCE est une peinture en poudre à base de chaux naturelle.

Sa formulation spécifique permet de réaliser une finition couvrante et soignée sans corde.

Formulée en poudre, à base de chaux naturelle, elle est destinée aux décorations intérieures et extérieures.

Les produits

- ▶ Produit naturel couvrant en une seule couche
- ▶ Finition soignée sans corde
- ▶ Redonne un aspect neuf à une ancienne façade ou à d'anciennes pierres.



- ▶ **Produits VEGA associés**
- ▶ **Toute notre gamme de revêtements hydrauliques (hors LEGALITHE).**

AQUACALCE

Peinture à la chaux naturelle



Consommation →

0,5 L de poudre/m²/couche. 1 seau permet de couvrir en moyenne 40m² (1 couche).

Préparation des supports →

D'une façon générale, les supports doivent être sains, propres dépoussiérés, non gras, exempts de mousses ou toute souillure. Comme dans le cas d'une mise en peinture, sur supports extérieurs anciens, prévoir une décontamination avec un anticryptogamique curatif **VEGA MOUSS**, avant application (utilisation **VEGA MOUSS** se reporter à sa fiche technique). Les supports doivent être suffisamment poreux, les anciennes peintures seront décapées (chimiquement ou mécaniquement). Humidifier le support avant application.



Supports admissibles > **Ext.** : sur tous les enduits minéraux, pierres, briques, bétons...
Int. : sur tous supports normalement absorbants prêts à peindre.



Supports exclus : anciens revêtements extérieurs organiques, supports à base de plâtre, peinture, pierre froide, supports hydrofugés, supports non absorbants et façades exposées au ruissellement. Ne convient pas pour les surfaces immergées. Pour les supports à base de plâtre, utiliser le badigeon **LEGASTYL** ou la patine **EDICOLOR**.

Mise en œuvre →



- ▶ **AQUACALCE** se gâche à l'eau.
- ▶ 1 à 2 volumes d'eau pour 1 volume de poudre suivant l'effet recherché.
- ▶ Le mélange s'effectue au malaxeur électrique lent ou à la main pour de plus petites quantités.
- ▶ Verser doucement la poudre dans l'eau et adapter la consistance à l'effet désiré.
- ▶ **AQUACALCE** s'applique à la brosse, au spalter, au rouleau, en une, voire deux couches selon le résultat recherché.

AQUACALCE

Peinture à la chaux naturelle



Conditions d'application : température d'utilisation : entre 5°C et 30°C. Ne pas appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur supports non poreux, peints, gelés ou en cours de dégel, et si risque de gel dans les 24 h. Ne pas appliquer sur supports chauds ou en plein soleil.



Conditionnement : 15 L



Conservation : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.



Sécurité : le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter [la Fiche Données Sécurité](#).



Garantie : RC Fabricant



Caractéristiques :

Composition >	▶ Chaux naturelle	▶ Additifs spécifiques.
	▶ Liant hydraulique	▶ Pigments naturels éventuels
	▶ Farine calcaire	



Performances : produit couvrant en un seule passe.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.